



OPUS1 Rallye Klarlack

Hochglänzender Schutzüberzug für alle
OPUS1 Rallye Felgenlacke

Produktbeschreibung

Beschreibung	Glänzender Schutzüberzug für alle OPUS1 Rallye Felgenlacke und andere Metalllackierungen
Verwendungszweck	Ideal geeignet als schützender Überzugslack für alle Metalllacke und andere lackierte Flächen, wie z. B. Felgen, Karosserieteile etc.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Hohe Oberflächenhärte■ Ausgezeichnete Haftung■ Bedingt Benzinfest■ Schnell trocknend
Materialbasis	Nitro-Kombi
Verpackung/Gebindegrößen	Gebinde: Maximales Nennvolumen = 400 ml
Glanzgrad	hochglänzend
Lagerung	Haltbarkeit/Lagerung: Mindestens 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Metall■ Holz■ Lackierte Metalloberflächen
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein■ abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche und Rost entfernen (Abbeizen oder Abschleifen)■ gut erhaltene Anstriche gründlich anschleifen und säubern■ nicht zu lackierende Flächen abkleben
Auftragsverfahren	<ul style="list-style-type: none">■ Objekt- und Verarbeitungstemperatur +15 – 25 °C■ Vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln, anschließend Probe sprühen■ Sprühentfernung ca. 25 cm■ Mit diesem Rallye Klarlack im Kreuzgang mehrere dünne Schichten sprühen■ Auf gute Belüftung achten, Zugluft vermeiden■ Spezialventil reinigt sich selbstständig, leer sprühen mit umgedrehter Dose nicht erforderlich
Verbrauch	Pro m ² ca. 300 ml
Trocknung/Trockenzeit	Trocknung (bei 20 °C, 50% relative Luftfeuchte): Staubtrocken: nach 10 Minuten Griffest: nach 50 Minuten Durchgetrocknet: nach 24 Stunden Die Trockenzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Technische Beratung	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Rallye Klarlack · Stand: Oktober 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142