



OPUS1 Hammerschlaglack

Ausgeprägter Hammerschlageffekt

Produktbeschreibung

Beschreibung	Ausgeprägter Hammerschlageffekt für Neulackierungen sowie zum Kaschieren von Unebenheiten an Oberflächen von Werkzeugkästen, Metallmöbeln, Werkzeugeinrichtungen, in Metall- und Maschinenbau-Industrie.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität■ Sehr gute Deckkraft: verdeckt kleine Oberflächenunebenheiten durch ausgeprägten Hammerschlageffekt-■ Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien■ Schnelltrocknend■ Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich■ Beständig gegen verdünnte Reinigungsmittel■ Hohe Licht-, Wetter- und Wasserbeständigkeit■ Kratz-, stoß- und schlagfest
Materialbasis	Nitro-Kombi-Qualität
Verpackung/Gebindegrößen	Gebinde: 400 ml
Farbtöne	Anthrazit und Silber
Glanzgrad	Glänzend
Lagerung	■ Haltbarkeit/Lagerung: 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holz, Metall, lackierfähige Hartkunststoffe, Stein, Glas, natürlich auch für Korb und Rattan.
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Lose Altanstriche und Rost entfernen.■ Anschleifen und bei Bedarf grundieren.■ Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Auftragsverfahren	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.■ Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.■ Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.■ Aus ca 25 cm Abstand eine dünne Schicht vorsprühen. Nach jeweils 1 Minute ein- bis zweimal dünn nachsprühen.■ Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!
Verbrauch	Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 m ²
Trocknung/Trockenzeit	Staubtrocken: nach ca. 5 bis 10 Minuten Klebefrei: nach ca. 10 bis 20 Minuten Ausgehärtet/Überlackierbar: nach ca. 2 Stunden Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Technische Beratung

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Hammerschlaglack · Stand: Oktober 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142