



## OPUS1 Heizölbeständige Schutzfarbe



Farbige Versiegelung mineralischer Böden

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Seidenmatte Spezialfarbe zur farbigen Versiegelung mineralischer Böden für innen
Verwendungszweck	Für Neu- und Renovierungsanstriche, z. B. Keller, Terrassen, Balkone, Hobby- und Lagerräume. Geprüfter Anstrich für Öl-Auffangwannen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>■ für eine zugelassene Beschichtung von Heizungskellern und Öl-Auffangwannen</li><li>■ Zur Lagerung von: Heizöl EL nach DIN 51603-1, ungebrauchten Verbrennungsmotorenölen oder Kraftfahrzeug-Getriebeölen, Gemischen aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von 20 Gew.-% und einem Flammpunkt &gt;55 °C.</li><li>■ Hohe Haftung und Elastizität</li><li>■ Geruchsarm</li><li>■ Schnelltrocknend</li></ul>
Materialbasis	Acrylatharzdispersion
Verpackung/Gebindegrößen	5 Liter
Farbtöne	Grau und Sand
Glanzgrad	seidenmatt
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mineralische Untergründe wie Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk, Hartasphaltestriche im Innenbereich</li><li>■ Bodenflächen mit festhaftenden, weichmacherfreien Altanstrichen</li><li>■ Nicht für befahrene (z. B. Garagen) und Fußbodenflächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung geeignet</li></ul>
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein. Von beschichteten Flächen lose Beschichtungen bzw. nicht festhaftende Farbanstriche entfernen. Nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes empfehlen wir auf kontrastreichen und stark saugenden Untergründen einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OPUS1 Heizölbeständige Schutzfarbe mit max. 30 % Wasser verdünnen.
Auftragsverfahren	Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Die Beschichtung für Ölauffangwannen umfasst drei Schichten OPUS1 Heizölbeständige Schutzfarbe (Grundanstrich max. 30 % verdünnt, 2x Deckanstrich unverdünnt). Das Material muss in wechselnder Farbfolge aufgetragen werden (z. B. 1. Grau, 2. Sand, 3. Grau). Jede Schicht muss am Anstrichrand erkennbar sein. Zusammenhängende Flächen gleichmäßig nass in nass in einem Arbeitsgang beschichten.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 300 ml/m <sup>2</sup> bei nicht saugenden Untergründen
Überarbeitung	Nach ca. 8 Stunden
Trocknung/Trockenzeit	Mechanisch belastbar nach ca. 3 Tagen
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Seife und Wasser

## Hinweise

Reinigung und Pflege

Reinigung mit Wasser + Seife

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Enthält:

Konservierungsmittel (Methylisothiazolion/Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-LW01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylatharzdispersion, Titandioxid, Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/ Benzisothiazolinon).

CE-Kennzeichnung

**EN 13813**

Die EN 13813 "Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche-Estrichmörtel und Estrichmassen-Eigenschaften und Anforderungen" legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen im Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst.

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).