Technisches Merkblatt - Opus1 Buntlack

Art.-Nr.: 535508, 535509, 535540, 535512, 535513, 535514, 535539, 535518, 535519, 535520, 535521, 535522, 535523, 535525, 535526, 535527, 535528, 535529, 535530, 535531, 535532, 535533, 535534, 535536, 535537, 535538, 535517, 535515, 535516, 535511, 535507, 535510, 535564, 535566, 535563, 535565, 936874, 936873, 936822, 936821

Kunstharzlack in hochglänzenden und seidenmatten Farbtönen, Klarlack für alle Heimwerker- und Bastlerarbeiten auf Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein, Karton, Papier, Eternit, Porzellan und vielen lackierfähigen Kunststoffen.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Kunstharz-Qualität
- Schnelltrocknend
- Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Gute Deck- und Füllkraft
- Farbton- und glanzbeständig
- Witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig
- Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Flächen
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien
- Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
- Farbname:
  - RAL 1012 rapsgelb
  - RAL 2011 tieforange
  - RAL 3000 feuerrot
  - RAL 5002 ultramarinblau
  - RAL 5010 enzianblau
  - RAL 6002 laubgrün
  - RAL 6005 moosgrün
  - RAL 7001 silbergrau
  - RAL 7016 anthrazitgrau
  - RAL 8011 nussbraun
  - RAL 8017 schokobraun
  - RAL 9001 cremeweiß
  - RAL 9005 tiefschwarz
  - RAL 9010 reinweiß
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
  - glänzend, >75 GE
  - seidenmatt, 25 ±5 GE
- Ergiebigkeit:
  - 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
  - 150 ML – 0.3 - 0.45 m²
- Grifffest: 4 h
- Staubtrocken: 30 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 2 h
- Untergründe: Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein, Karton, Papier, Eternit, Porzellan und vielen lackierfähigen Kunststoffen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
  - 400 ML
  - 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren. Kunststoffteile mit Kunststoffgrundierung vorbehandeln.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Sprühentfernung: ca 25 cm
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack übersprühen!

Umweltgerecht:
European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung
Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung
Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 15. Dezember 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com