Technisches Merkblatt - Opus1 Zapon Kristalllack

Art.-Nr.: 535609, 535610



Der Opus1 Zapon Kristalllack ist ein hochwertiger, kristallklarer Acryllack. Als Überzugslack für **european aerosols** Lacksprays und andere Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombinationsbasis hervorragend geeignet.

Qualität & Eigenschaften

- Extrem schnelltrocknender, hochwertiger Speziallack
- Außergewöhnliche Deckkraft und Ergiebigkeit
- Lichtecht, vergilbungsfrei
- Kaum Sprühnebel

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)Farbname: transparentGeruch: Lösemittel

Glanzgrad : hochglänzend, >85 GE; seidenmatt, <25 GE

Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0-2.0 m²

Grifffest: 50 minStaubtrocken: 10 minDurchgetrocknet: 24 h

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 2 Stunden trocknen lassen.
- Kunststoffteile mit plastic primer vorbehandeln.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 4. Januar 2023 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com